hojatécnica

Revisión: 00 – 07/16

Adhesivos

BASE SOLVENTE - DUN DUN EXTRA

CARACTERISTICAS

Adhesivo termo reactivo a base de policloropreno, solventes orgánicos y aditivos especiales. Tiene como principales ventajas una buena resistencia inicial, mucho tiempo abierto, la unión de alto rendimiento y buena aplicabilidad.

INDICACIÓN

Se recomienda para la unión de laminados madera contrachapados, de partículas y collages en general.

VALORES TÍPICOS

Viscosidad (SP5/50RPM/23°C):	3400 mPa.s
Contenido de sólidos (150°C):	19 %
Color:	Âmbar con una variación de la tonalidad

MODO DE USO

Las superficies deben estar perfectamente limpio, libre de humedad, aceite, grasa, polvo, etc. Con auxilio de un cepillo o espatula, aplicar una capa uniforme del adhesivo sobre las superficies a unir. Deje secar durante unos 15 minutos. Unir las partes aplicadas, presionando de manera adecuada.

PRESENTACIÓN

Latas con 14 kg o con 0,700 kg. Galón con 2,800 kg. Cilindros con 160 kg. Después de la utilización del adhesivo, los envases deben de ser cerrados y el saldo del producto debe ser consumido con la mayor brevedad posible.

ALMACENAMIENTO

Puede ser almacenado hasta 12 meses, a partir de la fecha de fabricación, se almacenado en su envase original. Conservar en lugares frescos, secos y bien ventilados. Mantener la temperatura del local de almacenamiento en la temperatura ambiente. Mantener los envases bien cerrados.

PRECAUCIONES

Este producto contiene solventes inflamables. Aplicar en áreas bien ventiladas. No fumar. Evite la presencia de llamas, chispas, fuego y calor excesivo. Evitar la inhalación del producto durante mucho tiempo. Para más información consultar FDS del producto.

Este documento es propiedad de FCC. Los derechos de autor están reservados.

La información de esta hoja técnica es indicativa, basándose en resultados de pruebas sistemáticas llevadas a cabo en nuestros laboratorios. No somos responsables por el mal uso de este producto.
Para obtener más información, hablar con nuestro equipo técnico.
fcc.com.br/contato