hojatécnica

Revisión: 00 – 07/16

Adhesivos

BASE SOLVENTE – FORTIKOURO

CARACTERISTICAS

Adhesivo à base de policloropreno, solventes orgánicos, resinas y aditivos especiales. Presenta como principales ventajas una buena resistencia inicial y final de pegue, medio tiempo abierto, buen rendimiento, aplicabilidad y secado medio.

INDICACIÓN

Se recomienda para montaje y preparación (costura, doblaje) de diversos materiales (cueros, sintético, tejido, madera). También puede ser utilizado para pegado de alfombra y espumas.

VALORES TÍPICOS

Viscosidad (SP4/20RPM/23°C):	3600 mPa.s
Tenor de sólidos (150°C):	20 %
Color:	Ambar

MODO DE USO

Las superficies que van a sufrir el proceso de pegue no pueden contener grasas, aceites o polvo. Aplicar una capa uniforme del adhesivo en los sustratos. Dejar secar totalmente. Si necesario, aplicar una segunda capa del adhesivo y dejar secar. Unir y prensar inmediatamente, de acuerdo a las necesidades operacionales. Obs.: Se aconseja reactivar (calentar) las superficies con adhesivo antes del proceso de adhesión y prensa, mismo que el tiempo abierto no tenga terminado, para tener mejor desempeño del adhesivo, en días húmedos.

PRESENTACIÓN

Latas con 0,200 kg, 0,700 kg o con 14 kg. Galones con 2,85 kg. Cilindros con 150 kg. Después de su uso, los empaques deben ser cerrados y lo que sobra del producto debe ser utilizado lo más pronto posible.

ALMACENAMIENTO

Se puede almacenar durante un máximo de 12 meses desde la fecha de fabricación, si se almacena en su embalaje original. Almacenar en lugares frescos, secos y bien ventilados. Mantener la temperatura del lugar de almacenamiento a temperatura ambiente. Mantener los envases bien cerrados.

PRECAUCIONES

Este producto contiene solventes inflamables. Aplicar el producto en ambientes bien ventilados. No fumar. Evitar la presencia de llamas, chispas, fuego y calor excesivo. Evitar la inhalación del producto durante mucho tiempo. Mantener los envases bien cerrados. Para más información consultar la MSDS del producto.

Este documento es propiedad de FCC. Los derechos de autor están reservados.

La información de esta hoja técnica es indicativa, basándose en resultados de pruebas sistemáticas llevadas a cabo en nuestros laboratorios. No somos responsables por el mal uso de este producto.
Para obtener más información, hablar con nuestro equipo técnico.
fcc.com.br/contato